

HIDROTEX SYN SERIES

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Описание продукта

HIDROTEX SYN - это гидравлика с длительным сроком службы, которая производится путем смешивания синтетических базовых масел и превосходных технологических присадок.

Они рекомендуются специально для гидравлических систем, требующих высоких эксплуатационных характеристик, а также гидравлических установок, работающих при низких температурах.

Применение/Использование

Современные машины с ЧПУ, такие как установка гидравлических систем, систем с многометаллическими компонентами, клапанов высокого давления, поршневых и шестеренчатых насосов, работающих при очень высоких температурах или низких температурах, как также на системах, содержащих шестерни и подшипники, имеют высокую грузоподъемность и безопасно используются в системах, требующих защиты от коррозии.

Преимущества/Выгоды

Благодаря своей синтетической структуре они минимизируют снижение вязкости, вызванное повышением рабочей температуры.

Это экономичные гидравлические масла, значительно снижают эксплуатационные расходы потому что их можно использовать более 7000 рабочих часов, если вода, эмульсия или другие загрязнения не попадают в систему.

В случае поступления конденсированной воды в систему, она предотвращает коррозию и не закупоривает фильтры. Содержит противоизносные присадки, минимизирующие износ гидравлических элементов.

Не образует шлама из-за окисления масла, защищает гидравлические системы, с сервоклапанами.

Обеспечивает длительный срок службы масла и оборудования, уменьшая образование шлама и отложений и продлевая срок службы фильтра,

Их контролируемая деэмульгируемость позволяет маслам хорошо работать в системах, загрязненных небольшим количеством воды, но легко отделяющих большое количество воды.

- Они обеспечивают длительный срок службы масла/фильтра и оптимальную защиту оборудования, снижая как затраты на техническое обслуживание, так и затраты на утилизацию продукции.

Спецификации/Допуски

DIN 51524 Part II and III;

ISO 11158 L-HV

PARKER (DENISON) HF-0, HF-1, HF-2;

CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70;

EATON (VICKERS) I-286-S,

EATON (VICKERS) M-2950-S

AFNOR NF E 48-603,

JCMAS P041,

CETOP RP 91 H. ENGEL

Хранение

Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальных закрытых бочках и в крытых помещениях. Температура хранения должна быть в диапазоне +5 до +40°C .

Охрана труда и техника безопасности

Этот продукт не представляет угрозу для здоровья или безопасности при правильном использовании в описанном применении. Нельзя допускать, чтобы использованный или отработанный продукт загрязнял почву или воду. Использованный или отработанный продукт должен быть утилизирован в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительных указаний по здоровью и безопасности продукции обратитесь к соответствующему Паспорту безопасности материала

Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Заданные значения типичны для текущего производства. Хотя будущее производство будет соответствовать нашей спецификации, могут возникнуть изменения в этих характеристиках. Отчет об анализе контроля качества можно запросить на каждую партию у официального представителя офиса продаж или на сайте belgin-oil.ru. В связи с постоянными исследованиями и усовершенствованиями продуктов информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления».

02.2017.02.13

BELGIN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GÖSB), İhsan Dede Cad. No: 125,

P.K. 1003, 41480 Gebze - Kocaeli/TURKEY

Tel: +90 262 751 02 92 PBX Faks: +90 262 751 01 98

e-mail: info@belginoil.com www.belginoil.com



ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА		ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ			МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
ISO VG		32	46	68	-
Плотность (20°C, г/см ³)		0,852	0,855	0,858	ASTM D1298
Кинематическая вязкость (40°C, cSt)		32	46	68	ASTM D445
Индекс вязкости		166	164	152	ASTM D2270
Температура вспышки (°C)		230	235	240	ASTM D92
Температура застывания (°C)		-30	-30	-30	ASTM D97
ТАН (мгКОН/г)		0,1	0,1	0,1	ASTM D 974
Испытание на коррозию (3 ч, 100°C)		16	16	16	ASTM D130
Склонность к пенообразованию/стабильность (24°, 93,5°C, мл)		50/0	50/0	50/0	ASTM D892
Тест на ржавчину		Проходит			ASTM D 665 B
Водоотделяемость (54 °C, 30 мин.)		40/37/3			ASTM D1401
Деаэрация, мин		5			ASTM D3427
FZG Ступень отказа		12			DIN 51354
Класс чистоты	Значение NAS	7			NAS 1638.
	Значение ISO	18/16/13			ISO 4406