

PEARLFLUID BRS

ФОРМОВОЧНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Светлое, с низкой вязкостью, универсальное, формовочное масло, разработанное с использованием высококачественных базовых масел и специально подобранных присадок, чтобы сформировать разделительный слой между материалом и формой. Он идеально подходит для использования в керамической/бетонной промышленности.

ПРИМЕНЕНИЕ / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

PEARLFLUID BRS используется в качестве разделительного агента для форм, предотвращает адгезию между формой и материалом и препятствует повреждению формы. Он специально разработан при производстве кирпича и черепицы.

PEARLFLUID BRS, должен быть нанесен в небольшом количестве, тонким слоем на поверхности формы для легкого и многократного извлечения. Не применяйте чрезмерное количество масла, чтобы оно не стекало по заготовке, так как это может привести к повреждению края детали.

Рекомендуется наносить распылением, кистью или валиком, обеспечивающим тонкое равномерное покрытие перед каждым литьем. Температура окружающей среды является важным параметром при нанесении.

ПРЕИМУЩЕСТВА / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошее отделение формованных изделий,

- Не окрашивает поверхность материала,
- Сводит к минимуму образование полюсов на поверхности,
- Улучшает производительность и качество поверхности,
- Не оставляет шероховатости на поверхности,
- Не выделяет запаха,
- Слой пленки, образующийся между материалом и поверхностью формы, устойчив к поверхностному натяжению и термическим воздействиям,
- Применяется с алюминиевыми формами.

ХРАНЕНИЕ

Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальных закрытых бочках и в крытых помещениях. Температура хранения должна быть в пределах от +5 до +40°C

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Этот продукт не представляет угрозу для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендуемом применении. Нельзя допускать, чтобы использованный или отработанный продукт загрязнял почву или воду. Использованный или отработанный продукт должен быть утилизирован в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительных указаний по здоровью и безопасности продукции обратитесь к соответствующему Паспорту безопасности материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Внешний вид	Желтый, Прозрачный	-
Плотность (20°C, г/мл)	0,775	ASTM D 1298
Показатель преломления (nD ₂₀)	1,4320	ASTM D 1218
Кинематическая вязкость (40 C, cSt)	2,5	ASTM D 445
Температура застывания (°C)	-15	ASTM D 97
Температура вспышки (°C)	не менее 90	ASTM D 92

«Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Заданные значения типичны для текущего производства. Хотя будущее производство будет соответствовать нашей спецификации, могут возникнуть изменения в этих характеристиках. Отчет об анализе контроля качества можно запросить у официального представителя. Это не освобождает покупателя от осмотра продукта при доставке и не дает никаких гарантий и может быть изменена без уведомления».

00.2021.04.01

