

WAYLUB SERIES

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ МАСЛА ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Описание продукта

WAYLUB SERIES — это масла для направляющих скольжения, которые обеспечивают превосходную смазку и предотвращают прерывистое движение и шум в сильно нагруженных горизонтальных и вертикальных направляющих. WAYLUB SERIES созданы путем смешивания высококачественного минерального базового масла с эксклюзивной технологией присадок.

Применение/Использование

WAYLUB SERIES может успешно использоваться в горизонтальных и вертикальных направляющих всех видов обрабатывающих инструментов.

WAYLUB SERIES также может использоваться вместо гидравлических масел, если они рекомендуются для применений, где смешивание гидравлических масел и масел для направляющих скольжения приводит к ухудшению характеристик масла или обрабатывающих инструментов, которые имеют единый блок для смазки гидравлики и направляющих скольжения.

WAYLUB 2/72 имеет значительно меньший адгезионный эффект по сравнению с другими продуктами серии WAYLUB.

Масляные баки направляющих рекомендуется периодически очищать. Также следует применять рекомендации производителя оборудования.

При перекачке продукта из упаковки в систему следует использовать насос, незагрязненный охлаждающей жидкостью и/или другим продуктом.

Преимущества/Выгоды

- Сводит к минимуму износ, тем самым повышая эффективность производства за счет высокой производительности оборудования,
- Обеспечивают защиту железа и других металлов от коррозии,
- Не влияет на характеристики эмульсий смазочно-охлаждающих жидкостей в случае утечки,
- Предотвращает прерывистое движение в направляющих скольжения благодаря специальным добавкам,
-

- Высокая адгезия к поверхностям направляющих, не стекает с поверхности,

- Обеспечивает смазку даже при экстремальных давлениях,
- Легко отделяется от воды,
- Может также использоваться вместо гидравлических масел, масел для коробок передач и масел для подшипников, если используется соответствующий класс вязкости.
- Это продукты с длительным сроком службы благодаря их термической стабильности и высокой стойкости к окислению.
- Поскольку они являются продуктами с длительным сроком службы, они продлевают интервалы замены масла, тем самым снижая потребление продукта и затраты на утилизацию отходов.
- Они обеспечивают превосходную защиту оборудования и длительный срок службы в широком спектре промышленных применений.

Спецификации/Допуски

CINCINATTI MILACRON P-47, P-53, P-50
AFNOR F E-60-200

Хранение

Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальных закрытых бочках и в крытых помещениях. Температура хранения должна быть в диапазоне +5 до +40°C.

Охрана труда и техника безопасности

Этот продукт не представляет угрозу для здоровья или безопасности при правильном использовании в описанном применении. Нельзя допускать, чтобы использованный или отработанный продукт загрязнял почву или воду. Использованный или отработанный продукт должен быть утилизирован в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительных указаний по здоровью и безопасности продукции обратитесь к соответствующему Паспорту безопасности материала

Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Заданные значения типичны для текущего производства. Хотя будущее производство будет соответствовать нашей спецификации, могут возникнуть изменения в этих характеристиках. Отчет об анализе контроля качества можно запросить на каждую партию у официального представителя офиса продаж или на сайте belgin-oil.ru. В связи с постоянными исследованиями и усовершенствованиями продуктов информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления».

01.2018.05.21

BELGIN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB), İhsan Dede Cad. No: 125,

P.K. 1003, 41480 Gebze - Kocaeli/TURKEY

Tel: +90 262 751 02 92 PBX Faks: +90 262 751 01 98

e-mail: info@belginoil.com www.belginoil.com



ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ						МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
	WAYLUB 1	WAYLUB 2	WAYLUB 2/72	WAYLUB 3	WAYLUB 4	WAYLUB 5	
Плотность (20°C, г/см ³)	0,868	0,880	0,888	0,890	0,895	0,900	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость (40°C, cSt)	32	68	68	100	150	220	ASTM D 445
Кинематическая вязкость (100°C, cSt)	5,37	8,68	8,72	11,2	14,75	18,7	ASTM D 445
Индекс вязкости	100	99	100	97	97	95	ASTM D 2270
Температура вспышки (°C)	218	236	238	244	265	272	ASTM D 92
Температура застывания (°C)	-21	-18	-18	-12	-9	-9	ASTM D 97
Коррозия медной пластины (3 ч, 100°C)	1b	1b	1b	1b	1b	1b	ASTM D 130
Склонность к пенообразованию/стабильность (24°, 93,5°C, мл)	0/0						ASTM D 892
Тест на ржавчину	Проходит						ASTM D 665 B